

Tehnički opis

# ISOMAT BI-120 PU

## Impregnacija za površinsko učvršćivanje podova/hidroizolaciju podova

### Opis

Jednokomponentni, poliuretanski, providni premaz sa odličnom moći penetracije. Kada se nanese na betonski pod ili cementne maltere, stabilizuje i sprečava otprašivanje površine.

ISOMAT BI-120 PU se može koristiti za površinsko učvršćivanje trošnih podova, u cilju povećanja čvrstoće i otpornosti na habanje.

Takođe, impregnira pod i čini ga lakšim za održavanje.

Sertifikovan je CE oznakom kao impregnacija za beton, prema EN 1504-2.

### Primena

ISOMAT BI-120 PU se koristi za betonske podove i cementne maltere u podrumima, skladištima, manje/srednje opterećenim parking mestima itd.

Takođe, može se koristiti kao zaštitni premaz metalnih struktura.

Pogodan za unutrašnju upotrebu.

### Tehnički podaci

Oblik: poliuretanski polimer

Boja: providna, sjajna

Gustina: 0.98 kg/l

Viskozitet: 130 mPa·sec (+23°C)

Paropropusnost:  $S_d = 0.2 \text{ m}$   
(EN ISO 7783-2)

Kapilarna apsorpcija i  
propustljivost vode:  $w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$   
(EN 1062-3)

Adhezija:  $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$   
(EN 1542)

Zatezna sila:  $\sim 30 \text{ N/mm}^2$   
(EN 527-3)

Izduženje u  
tački kidanja:  $\sim 40\%$   
(EN 527-3)

Tvrdoća prema  
SHORE D: 65

Prohodnost:

nakon 24 sata  
(+23°C, 50% RH)

Vreme sušenja:

3-4 sata  
(+23°C, 50% RH)

Ponovni premaz:

nakon 4-6 sata  
(+23°C, 50% RH)

Čišćenje alata:

Alat očistiti rastvaračem SM-28 dok je ISOMAT BI-120 PU još uvek svež.

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Priprema podloge

Površina mora biti suva, bez prašine, masnoća, nečistoća itd.

Za bolju impregnaciju proizvoda ISOMAT BI-120 PU, površinu treba pripremiti brušenjem i uklanjanjem prašine.

#### 2. Nanošenje

ISOMAT BI-120 PU se nanosi ravnomerno na površinu, četkom, valjkom ili u spreju, do zasićenja. Kod jako upijajućih podloga, obično je potrebno naneti i drugi sloj nakon sušenja prvog.

### Potrošnja

100-300 g/m<sup>2</sup>, u zavisnosti od upijajuće moći podloge.

### Pakovanje

Kante od 5 kg i 18 kg.

### Rok upotrebe -Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperaturi između +5°C i +35°C. Zaštititi od direktnе sunčeve svetlosti i mraza.



# ISOMAT BI-120 PU

## Napomene

- Tokom primene, temperatura okoline i podlage treba biti između +8°C i+35°C.
- ISOMAT BI-120 PU nije pogodan za kontakt sa hemijski tretiranom vodom iz bazena za plivanje.
- ISOMAT BI-120 PU je namenjen samo za profesionalnu upotrebu.

## Ispariva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A) maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC u vezivnim osnovnim premazima podkategorije ž SB je 750 g/l (2013). Gotov proizvod ISOMAT BI-120 PU sadrži maksimalno 750 g/l VOC.

 <b>2032</b>
<b>ISOMAT S.A.</b> 17 <sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece
<b>15</b>
2032-CPR-10.11
DoP No.: ISOMAT BI-120 PU / 1833-01
<b>EN 1504-2</b>
Surface protection products
Coating
Permeability to CO <sub>2</sub> : Sd > 50m
Water vapor permeability: Class I (permeable)
Capillary absorption: w < 0.1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0.5</sup>
Adhesion: ≥ 0.8 N/mm <sup>2</sup>
Artificial weathering: NPD
Reaction to fire: Euroclass F
Dangerous substances comply with 5.3

**ISOMAT d.o.o.**  
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI  
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, SRBIJA  
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101  
[www.isomat.rs](http://www.isomat.rs) [info@isomat.rs](mailto:info@isomat.rs)