

# PRIMER-PU 150

## Alifatični poliuretanski prajmer

### Opis

Jednokomponentni, alifatični poliuretanski prajmer. Osigurava pravilno prijanjanje prozirnih, poliuretanskih tečnih membrana i providnih poliuretanskih premaza na poroznim i upijajućim podlogama. UV je stabilan i vremenom ne žuti.

### Primena

PRIMER-PU 150 je prajmer spreman za upotrebu koji se koristi kako bi obezbedio dobro prijanjanje na različitim podlogama, kao što su beton, cementni industrijski podovi, košuljice, prirodni kamen itd.

### Tehnički podaci

Forma:	poliuretanski prepolimer
Boja:	transparent
Gustina:	0.93 kg/l
Viskozitet:	30 mPa·s (at +23°C)
Adhezija na betonu: (EN 1542)	> 2 N/mm <sup>2</sup>
Zatezna čvrstoća: (EN-ISO 527)	41 N/mm <sup>2</sup>
Drugi sloj nakon:	posle 3-4 h (na +23°C)

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Priprema podloge

Površina koju prajmerišemo mora biti suva, bez prašine, masnoće, prljavštine itd.

#### 2. Primena

PRIMER-PU 150 je potrebno temeljno promešati i nakon toga ravnomerno naneti na podlogu četko, valjkom ili prskanjem. Nakon 3-4 sata mogu se naneti transparentna poliuretanska tečna membrane ili transparentan poliuretanski premaz.

### Potrošnja

200-300 g/m<sup>2</sup>, u zavisnosti od upojnosti podloge.

### Pakovanje

PRIMER-PU 150 je dostupan u metalnim kantama od 0.75 kg, 4 kg i 9 kg.

### Rok trajanja – Skladištenje

Rok trajanja u zatvorenim metalnim kantama je barem 9 meseci, na suvom i bez mržnjenja.

### Napomene

- Temperatura vazduha u toku nanošenja i sušenja treba da se kreće između +5°C i +35°C.
- Otvorene kante materijala moraju se potrošiti što je pre moguće i ne može se ponovo skladištiti.
- PRIMER-PU 150 je namenjen samo za profesionalnu upotrebu.

### Ispariva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36 / 2018 i 9/2020) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC vezivni osnovni premazi podkategoriju proizvoda ž tip SB 750 g/l (2013) za gotov proizvod.

Gotov PRIMER PU-150 proizvod sadrži maksimalno 750 g/l VOC.

#### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES – FACTORY:

17<sup>th</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios

P.O. Box 1043, 570 03 Ag. Athanasios

Tel.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs